



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA EXPERIMENTU PRECIZNOSTI

**Program zkoušení způsobilosti
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 2019/1**

Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti při SZK FAST
Veveří 95, 602 00 Brno
Czech Republic

www.szk.fce.vutbr.cz
www.ptprovider.cz

Vydání: 3. 12. 2019

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Vedoucí PoZZ, koordinátor PrZZ



Ing. Petr Misák, Ph.D.
Koordinátor hodnocení výsledků PrZZ

Obsah

1 Úvod a důležité kontakty	2
2 Postupy statistické analýzy experimentu preciznosti	3
3 Závěry statistické analýzy	5
Normativní dokumenty a odkazy	6
Příloha	7
1 Příloha – ČSN EN 772-1 (Pevnost v tlaku)	7
1.1 Výsledky zkoušek	7
1.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot	7
1.3 Mandelovy statistiky konzistence	8
1.4 Popisné statistiky	9
1.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků	10
2 Příloha – ČSN EN 772-3 (Skutečný a poměrný objem otvorů)	12
3 Příloha – ČSN EN 772-6 (Pevnost v tahu za ohybu)	13
3.1 Výsledky zkoušek	13
3.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot	13
3.3 Mandelovy statistiky konzistence	14
3.4 Popisné statistiky	15
3.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků	16
4 Příloha – ČSN EN 772-7 (Nasákavost varem)	18
5 Příloha – ČSN EN 772-10 (Vlhkost)	18
6 Příloha – ČSN EN 772-11 (Nasákavost)	19
6.1 Výsledky zkoušek	19
6.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot	19
6.3 Mandelovy statistiky konzistence	20
6.4 Popisné statistiky	21
6.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků	22
7 Příloha – ČSN EN 772-13 (Objemová hmotnost)	25
7.1 Objemová hmotnost materiálu	25
7.1.1 Výsledky zkoušek	25
7.1.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot	25
7.1.3 Mandelovy statistiky konzistence	27
7.1.4 Popisné statistiky	28
7.1.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků	29
7.2 Objemová hmotnost prvku	31
7.2.1 Výsledky zkoušek	31
7.2.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot	31
7.2.3 Mandelovy statistiky konzistence	32
7.2.4 Popisné statistiky	33
7.2.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků	34
8 Příloha – ČSN EN 15435, čl. 4.9.3, Příloha B (Pevnost bočnic v ohybu)	36
9 Příloha – ČSN EN 15435, čl. 5.2 (Objemová hmotnost)	36

1 Úvod a důležité kontakty

V roce 2019 byl Poskytovatelem zkoušení způsobilosti při SZK FAST (PoZZ) zahájen program zkoušení způsobilosti (PrZZ) s označením ZZP 2019/1, jehož cílem bylo ověřit a posoudit shodnost výsledků zkoušek zdicích prvků.

Posouzení výsledků programu zkoušení způsobilosti měla na starost komise složená z následujících pracovníků PoZZ:

Vedoucí PoZZ, koordinátor PrZZ

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav stavebního zkušebnictví

Veveří 95, Brno 602 00

Tel.: +420 603 313 337

Email: Tomas.Vymazal@vutbr.cz

Koordinátor hodnocení výsledků PrZZ

Ing. Petr Misák, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav stavebního zkušebnictví

Veveří 95, Brno 602 00

Tel.: +420 774 980 255

Email: Petr.Misak@vutbr.cz

Předmětem zkoušení způsobilosti byly následující zkušební postupy:

1. **ČSN EN 772-1:** Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku, 2016. [1]
2. **ČSN EN 772-3:** Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením, 1999. [2]
3. **ČSN EN 772-6:** Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic, 2002. [3]
4. **ČSN EN 772-7:** Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti, 1999. [4]
5. **ČSN EN 772-10:** Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic, 1999. [5]
6. **ČSN EN 772-11:** Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků, 2011. [6]
7. **ČSN EN 772-13:** Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene), 2001. [7]
8. **ČSN EN 15435:** Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku, 2009, čl. 4.9.3, Příloha B. [8]
9. **ČSN EN 15435:** Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku, 2009, čl. 5.2. [8]

Zkušební postupy číslo 2, 4, 5, 8 a 9 nebyly otevřeny s ohledem na nízký počet účastníků.

Výsledky zkoušek jednotlivých účastníků PrZZ byly vzájemně porovnány metodou statistické analýzy experimentu shodnosti podle ČSN ISO 5725-2 a podle ČSN EN ISO/IEC 17043. Výsledkem řešení je tato závěrečná zpráva, která shrnuje výsledky experimentu shodnosti, včetně statistického vyhodnocení.

Programu se zúčastnilo celkem 9 pracovišť. Pro zachování anonymity účastníků PrZZ je každému pracovišti přiděleno identifikační číslo, které je dále v tomto dokumentu používáno. Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je osvědčení o účasti v programu zkoušení způsobilosti, které je pro každého účastníka jedinečné a je zde uvedeno ID účastníka, pod kterým vystupuje v této zprávě. V následující tabulce je znázorněna účast pracovišť v jednotlivých částech PrZZ.

Tabulka 1: Účast jednotlivých pracovišť v PrZZ (označení zkoušek dle části 1)

ID/zkouška	1	2	3	4	5	6	7	8	9
dae225	X	-	-	-	-	X	-	-	-
47822d	X	-	X	-	-	-	X	-	-
e9afee	X	-	X	-	-	X	X	-	-
e75c43	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3e8e59	X	-	-	-	-	X	X	-	-
bd7cef	X	-	X	-	-	X	-	-	-
cedcfa	X	-	X	-	-	X	-	-	-
d26329	X	-	-	-	-	X	X	-	-
a08a23	X	-	X	-	-	X	X	-	-

Tabulka 2: Seznam účastníků – pořadí v tabulce neodpovídá identifikačnímu číslu v tabulce 1

Subjekt	Adresa	Číslo AZL
BetónRacio, s.r.o., Skúšobné laboratórium, Pracovisko Trnava	Skladová 2, Trnava, Slovenská republika	917 01, S-320
Ernestas	Studentu st. 48-276, Kaunas, Lithuania	51367, -
Itecons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade	Rua Pedro Hispano - Pinhal de Marrocos, Coimbra, Portugal	3030-289, L0446
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Ostrava)	U Studia 14, Ostrava - Zábřeh, Česká republika	700 30, 1018.3
Testing Laboratory "LABKONSULT"	kompl.Mladost-1, bl.43/vh.3/app.41, Sofia, BULGARIA	1784, -
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Akreditovaná zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně	Veveří 331/95, Brno, Česká republika	62100, L1396
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.	Dózsa György út 26., Szentendre, Hungary	2000, NAH-1-1110/2018
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.	Jiřího Potůčka 115, Pardubice, Česká republika	53009, 1115
ČVUT v Praze - Kloknerův ústav	Šolínova 1903/7, Praha 6, Česká republika	166 08, 1061

2 Postupy statistické analýzy experimentu preciznosti

Statistické vyhodnocení PrZZ je se skládá z následujících kroků:

1. Kritické zhodnocení vnitrolaboratorních variabilit Cochranovým testem: V případě překonání 5% nebo 1% kritické hodnoty se nejprve uváží vliv jednotlivých pozorování. Pokud výsledky naznačují, že je vysoká variabilita účastníka způsobena jedním pozorováním, je tato hodnota z experimentu vyřazena, avšak účastník není vyřazen pro odlehlost. Při překonání 1% kritické hodnoty mohou být výsledky účastníka označeny jako odlehlé a z experimentu vyřazeny.
2. Kritické zhodnocení údajů Grubbsovým testem: V případě překonání 1% kritické hodnoty jsou výsledky účastníka označeny jako odlehlé a z experimentu vyřazeny.
3. Grafické zjištění konzistence laboratoří (Mandelovy statistiky): Překročení kritických hodnot Mandelových statistik nenaznačuje, že výsledky laboratoří jsou špatné, pouze to poukazuje na drobné nesrovnalosti.
4. Vyhodnocení popisných statistik, a pokud je to možné s ohledem na počet pozorování, i opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.

5. Výpočet vztažné hodnoty.
6. Vyhodnocení výkonnosti účastníků: Nejdůležitějším výstupem PrZZ jsou tzv. z-score a ζ -score (zeta-score). Tyto charakteristiky hodnotí výkonnost jednotlivých účastníků porovnáním se vztažnou hodnotou a nejistotami měření. z-score a ζ -score jsou porovnány s limitními hodnotami. Výsledné hodnoty ζ -score nejsou brány v potaz při výsledném vyhodnocení výkonnosti účastníků, neboť jsou do značné míry závislé na hodnotách nejistot měření.

Postupy statistické analýzy, které používá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST, je možné v plném znění nalézt na <http://ptprovider.cz>.

3 Závěry statistické analýzy

Předložená zpráva shrnuje výsledky programu zkoušení způsobilosti ZZP 2019/1 (PrZZ) pořádaného Poskytovatelem zkoušení způsobilosti při SZK FAST. PrZZ se zúčastnilo celkem 9 pracovišť. Program byl zaměřen na běžné normalizované zkoušky zdicích prvků. Výsledky zkoušek jsou hodnoceny samostatně pro každý sledovaný zkušební postup. Vyhodnocené statistické charakteristiky, výsledky testů a grafické znázornění jsou součástí přílohy této zprávy. Označení zkušebních postupů je uvedeno v části 1 této zprávy.

Tabulka 4: Vyhodnocení výkonnosti a odlehlosti účastníků.

✓ – výkonnost vyhovující; ? – výkonnost problematická; ! – výkonnost nevyhovující, X – odlehlý výsledek

ID / Zkouška	1	2	3	4	5	6	7	8	9
dae225	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-
47822d	✓	-	✓	-	-	-	!	-	-
e9afee	✓	-	✓	-	-	✓	!	-	-
e75c43	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
3e8e59	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
bd7cef	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-
cedcfa	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-
d26329	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
a08a23	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-

Odkazy

- [1] ČSN EN 772-1. *Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku*. 2016.
- [2] ČSN EN 772-3. *Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením*. 1999.
- [3] ČSN EN 772-6. *Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic*. 2002.
- [4] ČSN EN 772-7. *Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti*. 1999.
- [5] ČSN EN 772-10. *Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic*. 1999.
- [6] ČSN EN 772-11. *Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků*. 2011.
- [7] ČSN EN 772-13. *Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)*. 2001.
- [8] ČSN EN 15435. *Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku*. 2009.


1 Příloha – ČSN EN 772-1 (Pevnost v tlaku)

1.1 Výsledky zkoušek


Tabulka 4: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou označeny červeně. u_x - rozšířená nejistota účastníka; \bar{x} - aritmetický průměr; s_0 - výběrová směrodatná odchylka; V_x - variační koeficient

ID účastníka	Výsledky zkoušek						u_x [N/mm ²]	\bar{x} [N/mm ²]	s_0 [N/mm ²]	V_x [%]
	[N/mm ²]									
47822d	6.7	7.2	8.4	9.2	6.5	6.6	0.4	7.4	1.11	15.0
e9afee	8.5	8.6	8.9	8.1	8.9	8.8	1.3	8.6	0.31	3.56
cedcfa	9.8	10.1	9.8	10.3	10.1	10.5	0.2	10.1	0.28	2.73
3e8e59	11.2	8.0	11.3	11.0	10.4	10.0	1.4	10.3	1.24	12.02
bd7cef	9.9	10.7	9.8	10.7	11.3	12.0	0.5	10.7	0.84	7.79
e75c43	14.3	11.1	12.7	13.8	12.6	13.0	-	12.9	1.11	8.59
d26329	13.3	13.1	12.8	12.8	12.7	12.8	2.5	12.9	0.23	1.79
a08a23	12.4	11.8	13.4	14.3	13.6	12.8	2.0	13.0	0.9	6.88
dae225	15.2	12.9	14.7	13.1	14.9	12.3	0.4	13.8	1.23	8.85

1.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot




Obrázek 1: Cochranův test - výběrové směrodatné odchylky




Obrázek 2: Grubbsův test – průměrné hodnoty

1.3 Mandelovy statistiky konzistence




Obrázek 3: Vnitrolaboratorní statistika konzistence



Obrázek 4: Mezilaboratorní statistika konzistence

1.4 Popisné statistiky




Obrázek 5: Histogram všech výsledků zkoušek


Tabulka 5: Popisné statistiky

Charakteristika	[N/mm ²]
Průměrná hodnota / Average value – \bar{x}	11.1
Výběrová směrodatná odchylka / Sample standard deviation – s	2.21
Vztažná hodnota / Assigned value – x^*	11.1
Robustní směrodatná odchylka / Robust standard deviation – s^*	2.32
Nejistota měření vztažné hodnoty / Measurement uncertainty of assigned value – u_X	0.97
p -hodnota testu normality / p -value of normality test	0.215 [-]
Mezilaboratorní sm. odch. / Interlaboratory standard deviation – s_L	2.18
Směrodatná odchylka opakovatelnosti / Repeatability standard deviation – s_r	0.9
Směrodatná odchylka reprodukovatelnosti / Reproducibility standard deviation – s_R	2.36
Opakovatelnost / Repeatability – r	2.5
Reprodukovatelnost / Reproducibility – R	6.6


1.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků




Obrázek 6: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek



Obrázek 7: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření



Obrázek 8: z-score

Obrázek 9: ζ -scoreTabulka 6: Výsledné hodnoty z-score a ζ -score

ID	z-score [-]	ζ -score [-]
47822d	-1.59	-3.57
e9afee	-1.08	-1.54
cedcfa	-0.44	-1.05
3e8e59	-0.35	-0.48
bd7cef	-0.17	-0.36
e75c43	0.77	-
d26329	0.77	0.66
a08a23	0.83	0.86
dae225	1.17	2.6

2 Příloha – ČSN EN 772-3 (Skutečný a poměrný objem otvorů)

Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků.


3 Příloha – ČSN EN 772-6 (Pevnost v tahu za ohybu)

3.1 Výsledky zkoušek


Tabulka 7: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou označeny červeně. u_x - rozšířená nejistota účastníka; \bar{x} - aritmetický průměr; s_0 - výběrová směrodatná odchylka; V_x - variační koeficient

ID účastníka	Výsledky zkoušek [N/mm ²]			u_x [N/mm ²]	\bar{x} [N/mm ²]	s_0 [N/mm ²]	V_x [%]
e9afee	4.0	3.8	4.1	1.2	4.0	0.15	3.85
bd7cef	4.3	4.2	3.8	0.3	4.1	0.26	6.45
47822d	3.9	4.3	4.7	0.2	4.3	0.4	9.3
a08a23	4.1	4.8	4.2	0.6	4.4	0.38	8.67
cedcfa	4.8	4.9	4.5	0.1	4.7	0.21	4.4

3.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot




Obrázek 10: Cochranův test - výběrové směrodatné odchylky




Obrázek 11: Grubbsův test – průměrné hodnoty

3.3 Mandelovy statistiky konzistence




Obrázek 12: Vnitrolaboratorní statistika konzistence



Obrázek 13: Mezilaboratorní statistika konzistence

3.4 Popisné statistiky




Obrázek 14: Histogram všech výsledků zkoušek


Tabulka 8: Popisné statistiky

Charakteristika	[N/mm ²]
Průměrná hodnota / Average value – \bar{x}	4.3
Výběrová směrodatná odchylka / Sample standard deviation – s	0.29
Vztažná hodnota / Assigned value – x^*	4.3
Robustní směrodatná odchylka / Robust standard deviation – s^*	0.3
Nejistota měření vztažné hodnoty / Measurement uncertainty of assigned value – u_X	0.17
p -hodnota testu normality / p -value of normality test	0.39 [-]
Mezilaboratorní sm. odch. / Interlaboratory standard deviation – s_L	0.24
Směrodatná odchylka opakovatelnosti / Repeatability standard deviation – s_r	0.3
Směrodatná odchylka reprodukovatelnosti / Reproducibility standard deviation – s_R	0.38
Opakovatelnost / Repeatability – r	0.8
Reprodukovatelnost / Reproducibility – R	1.1


3.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků




Obrázek 15: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek



Obrázek 16: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření



Obrázek 17: z-score

Obrázek 18: ζ -scoreTabulka 9: Výsledné hodnoty z-score a ζ -score

ID	z-score [-]	ζ -score [-]
e9afee	-1.1	-0.27
bd7cef	-0.65	-0.56
47822d	0.02	0.03
a08a23	0.25	0.12
cedcfa	1.48	2.15

4 Příloha – ČSN EN 772-7 (Nasákavost varem)

Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků.

5 Příloha – ČSN EN 772-10 (Vlhkost)

Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků.


6 Příloha – ČSN EN 772-11 (Nasákavost)

6.1 Výsledky zkoušek


Tabulka 10: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou označeny červeně. u_x - rozšířená nejistota účastníka; \bar{x} - aritmetický průměr; s_0 - výběrová směrodatná odchylka; V_x - variační koeficient

ID účastníka	Výsledky zkoušek						u_x [kg/m ² min]	\bar{x} [kg/m ² min]	s_0 [kg/m ² min]	V_x [%]
	[kg/m ² min]									
dae225	0.055	0.06	0.062	0.057	0.058	0.06	0.002	0.059	0.0025	4.27
a08a23	0.067	0.068	0.058	0.058	0.053	0.05	0.005	0.059	0.0073	12.32
d26329	0.068	0.065	0.063	0.065	0.067	0.062	0.002	0.065	0.0023	3.51
cedcfa	0.07	0.063	0.063	0.065	0.068	0.062	0.004	0.065	0.0032	4.99
bd7cef	0.072	0.066	0.063	0.079	0.075	0.079	0.006	0.072	0.0067	9.24
3e8e59	0.077	0.067	0.073	0.077	0.073	0.073	0.005	0.073	0.0037	5.0
e9afee	0.077	0.072	0.075	0.077	0.073	0.078	0.018	0.075	0.0024	3.22

6.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot




Obrázek 19: Cochranův test - výběrové směrodatné odchylky




Obrázek 20: Grubbsův test – průměrné hodnoty

6.3 Mandelovy statistiky konzistence




Obrázek 21: Vnitrolaboratorní statistika konzistence



Obrázek 22: Mezilaboratorní statistika konzistence

6.4 Popisné statistiky




Obrázek 23: Histogram všech výsledků zkoušek


Tabulka 11: Popisné statistiky

Charakteristika	[kg/m ² min]
Průměrná hodnota / Average value – \bar{x}	0.067
Výběrová směrodatná odchylka / Sample standard deviation – s	0.0068
Vztažná hodnota / Assigned value – x^*	0.067
Robustní směrodatná odchylka / Robust standard deviation – s^*	0.0072
Nejistota měření vztažné hodnoty / Measurement uncertainty of assigned value – u_X	0.0034
p -hodnota testu normality / p -value of normality test	0.35 [-]
Mezilaboratorní sm. odch. / Interlaboratory standard deviation – s_L	0.0066
Směrodatná odchylka opakovatelnosti / Repeatability standard deviation – s_r	0.0045
Směrodatná odchylka reprodukovatelnosti / Reproducibility standard deviation – s_R	0.0079
Opakovatelnost / Repeatability – r	0.012
Reprodukovatelnost / Reproducibility – R	0.022


6.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků




Obrázek 24: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek



Obrázek 25: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření



Obrázek 26: z-score

Obrázek 27: ζ -scoreTabulka 12: Výsledné hodnoty z-score a ζ -score

ID	z-score [-]	ζ -score [-]
dae225	-1.16	-2.2
a08a23	-1.11	-1.32
d26329	-0.28	-0.5
cedcfa	-0.26	-0.38
bd7cef	0.75	0.78
3e8e59	0.89	1.1
e9afee	1.17	0.45

7 Příloha – ČSN EN 772-13 (Objemová hmotnost)


7.1 Objemová hmotnost materiálu

7.1.1 Výsledky zkoušek


Tabulka 13: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou označeny červeně. u_x - rozšířená nejistota účastníka; \bar{x} - aritmetický průměr; s_0 - výběrová směrodatná odchylka; V_x - variační koeficient

ID účastníka	Výsledky zkoušek [kg/m ³]						u_x	\bar{x}	s_0	V_x
							[kg/m ³]	[kg/m ³]	[kg/m ³]	[%]
d26329	1290	1280	1280	1280	1300	1280	11.0	1285.0	8.4	0.65
47822d	1350	1350	1340	1350	1350	1350	44.0	1348.0	4.1	0.3
a08a23	1360	1350	1350	1360	1350	1360	30.0	1355.0	5.5	0.4
3e8e59	1360	1370	1360	1360	1360	1360	7.0	1362.0	4.1	0.3
e9afee	1649	1684	1679	1680	1728	1664	46.0	1681.0	26.6	1.58


7.1.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot



Obrázek 28: Cochranův test - výběrové směrodatné odchylky




Obrázek 29: **Cochranův test** - výběrové směrodatné odchyly po vyřazení odlehlých hodnot




Obrázek 30: **Grubbsův test** - průměrné hodnoty

7.1.3 Mandelovy statistiky konzistence




Obrázek 31: Vnitrolaboratorní statistika konzistence



Obrázek 32: Mezilaboratorní statistika konzistence

7.1.4 Popisné statistiky




Obrázek 33: Histogram všech výsledků zkoušek


Tabulka 14: Popisné statistiky

Charakteristika	[kg/m ³]
Průměrná hodnota / Average value – \bar{x}	1404.0
Výběrová směrodatná odchylka / Sample standard deviation – s	152.4
Vztažná hodnota / Assigned value – x^*	1415.0
Robustní směrodatná odchylka / Robust standard deviation – s^*	145.3
Nejistota měření vztažné hodnoty / Measurement uncertainty of assigned value – u_X	81.2
Mezilaboratorní sm. odch. / Interlaboratory standard deviation – s_L	152.3
Směrodatná odchylka opakovatelnosti / Repeatability standard deviation – s_r	8.3
Směrodatná odchylka reprodukovatelnosti / Reproducibility standard deviation – s_R	152.5
Opakovatelnost / Repeatability – r	23.0
Reprodukovatelnost / Reproducibility – R	427.0


7.1.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků




Obrázek 34: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek



Obrázek 35: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření



Obrázek 36: z-score



Obrázek 37: zeta-score

Tabulka 15: Výsledné hodnoty z-score a ζ -score

ID	z-score [-]	ζ -score [-]
d26329	-1.62	-
47822d	-0.15	-0.14
a08a23	0.0	-
3e8e59	0.15	-
e9afee	7.3	-


7.2 Objemová hmotnost prvku

7.2.1 Výsledky zkoušek


Tabulka 16: Výsledky zkoušek - seřazené podle průměrné hodnoty. Odlehlé hodnoty jsou označeny červeně. u_x - rozšířená nejistota účastníka; \bar{x} - aritmetický průměr; s_0 - výběrová směrodatná odchylka; V_x - variační koeficient

ID účastníka	Výsledky zkoušek [kg/m ³]						u_x [kg/m ³]	\bar{x} [kg/m ³]	s_0 [kg/m ³]	V_x [%]
47822d	565	565	560	565	565	565	28.0	564.0	2.0	0.36
d26329	710	700	700	700	710	700	7.0	703.0	5.2	0.73
3e8e59	710	715	715	710	710	710	4.0	712.0	2.6	0.36
a08a23	715	715	715	715	710	715	15.0	714.0	2.0	0.29
e9afee	742	741	743	743	744	744	3.0	743.0	1.2	0.16

7.2.2 Numerické zhodnocení odlehlých hodnot




Obrázek 38: Cochranův test - výběrové směrodatné odchyly




Obrázek 39: Grubbsův test – průměrné hodnoty

7.2.3 Mandelovy statistiky konzistence




Obrázek 40: Vnitrolaboratorní statistika konzistence



Obrázek 41: Mezilaboratorní statistika konzistence

7.2.4 Popisné statistiky




Obrázek 42: Histogram všech výsledků zkoušek


Tabulka 17: Popisné statistiky

Charakteristika	[kg/m ³]
Průměrná hodnota / Average value – \bar{x}	687.0
Výběrová směrodatná odchylka / Sample standard deviation – s	70.4
Vztažná hodnota / Assigned value – x^*	709.0
Robustní směrodatná odchylka / Robust standard deviation – s^*	10.8
Nejistota měření vztažné hodnoty / Measurement uncertainty of assigned value – u_X	14.8
p -hodnota testu normality / p -value of normality test	0.011 [-]
Mezilaboratorní sm. odch. / Interlaboratory standard deviation – s_L	70.4
Směrodatná odchylka opakovatelnosti / Repeatability standard deviation – s_r	2.9
Směrodatná odchylka reprodukovatelnosti / Reproducibility standard deviation – s_R	70.4
Opakovatelnost / Repeatability – r	8.0
Reprodukovatelnost / Reproducibility – R	197.0


7.2.5 Vyhodnocení výkonnosti účastníků




Obrázek 43: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a výběrových směrodatných odchylek



Obrázek 44: Graf průměrných hodnot výsledků zkoušek a rozšířených nejistot měření



Obrázek 45: z-score

Obrázek 46: ζ -scoreTabulka 18: Výsledné hodnoty z-score a ζ -score

ID	z-score [-]	ζ -score [-]
47822d	-7.9	-5.01
d26329	-0.51	-0.76
3e8e59	-0.07	-0.12
a08a23	0.06	0.06
e9afee	1.58	2.73

8 Příloha – ČSN EN 15435, čl. 4.9.3, Příloha B (Pevnost bočnic v ohybu)

Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků.

9 Příloha – ČSN EN 15435, čl. 5.2 (Objemová hmotnost)

Zkouška neotevřena pro nízký počet účastníků.