



PLÁN PROGRAMU ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI

ZK 2027/1 – Zkoušení kameniva a přírodního kamene

Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST

Veveří 95, 602 00 Brno

Czech Republic

www.szk.fce.vutbr.cz

www.ptprovider.cz

Koordinátor
Kontroloval
Schválil za PoZZ

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Ing. Petr Misák, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Schválil: 21. srpna 2026
Schválil: 21. srpna 2026
Schválil: 21. srpna 2026

Obsah

1 Základní informace o programu zkoušení způsobilosti	2
2 Realizace programu zkoušení způsobilosti	2
2.1 Specifikace a charakteristiky	2
2.2 Zajištění homogenity a stability	8
2.3 Pokyny pro eliminaci hlavních zdrojů chyb a rizik	9
2.4 Průběh PrZZ	9
3 Postupy statistické analýzy experimentu preciznosti	9
4 Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti	9
5 Opatření zajišťující důvěrnost	10
6 Související dokumenty	10

1 Základní informace o programu zkoušení způsobilosti

Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek kameniv podle vybraných částí norem ČSN EN 933-1 [1], ČSN EN 933-3 [2], ČSN EN 933-4 [3], ČSN EN 933-8+A1 [4], ČSN EN 933-9 [5], ČSN EN 933-10 [6], ČSN EN 1097-1 [7], ČSN EN 1097-2, kap. 5 [8], ČSN EN 1097-2, kap. 6 [8], ČSN EN 1097-3 [9], ČSN EN 1097-5 [10], ČSN EN 1097-6, kap. 8 [11], ČSN EN 1097-7 [12], ČSN EN 1097-8 [13], ČSN EN 1367-1 [14], ČSN EN 1367-2 [15], ČSN EN 1367-3 [16], TP 137 Příloha 1 a 2 [17], ČSN 721179, kap. B [18], ČSN EN 1744-1+A1, kap. 10.1 [19], ČSN EN 1744-1+A1, kap. 11 [19], ČSN EN 1744-1+A1, kap. 12 [19], ČSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 [19], ČSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1 [19], ČSN EN 1926 [20], ČSN EN 1936 [21], ČSN EN 12372 [22], ČSN EN 13755 [23] a ČSN EN 14231 [24].

Tento PrZZ je pořádán ve spolupráci s firmou BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 25066153, která spolupracuje při přípravě položek zkoušení způsobilosti.

Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu. Základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného.

Důležité termíny:

Uzávěrka přihlášek:	28. 2. 2027
Distribuce vzorků:	26. 4. 2027
Realizace/zahájení zkoušek:	17. 5. 2027
Odeslání výsledků organizátorovi:	14. 6. 2027
Vyhodnocení do:	31. 8. 2027

Odesílání výsledků zkoušek probíhá výhradně elektronicky přes zákaznickou zónu MyPT na adrese <https://test.ptprovider.cz/zona>. Výsledky vkládá laboratoř po přihlášení ke svému účtu v sekci příslušného programu.

2 Realizace programu zkoušení způsobilosti

2.1 Specifikace a charakteristiky

Pro tento PrZZ jsou přijímány přihlášky od zkušebních laboratoří, případně dalších subjektů, které o to projeví zájem. Minimální počet účastníků v každé části programu je 5. V případě počtu účastníků blížícímu se minimálnímu, zváží koordinátor hodnocení výsledků PrZZ využití Hornova postupu pro zjištění vztažné hodnoty a její nejistoty. Maximální počet účastníků je 30. Nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků, vyhrazuje si PoZZ právo PrZZ odvolat. Následně je postupováno podle kapitoly 3 směrnice „Řízení odvolání a stížností“ [25], která je dostupná z [ptprovider.cz](https://test.ptprovider.cz).

ZK01 ČSN EN 933-1 [1]

- Charakteristika: Zrnitost
- Jednotky: % hmotnosti propadu

- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max G_c 80/20
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo - G_F 85
- Počet stanovení: 3
- Pokyny:
 1. Provedte na sítích s velikostí ok 4, 2, 1, 0,5 0,25, 0,125 a 0,063 mm. Zkoušku provedte v souladu s čl. 7 ČSN EN 933-1 [1]
 2. Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.

ZK02 ČSN EN 933-3 [2]

- Charakteristika: Index plochosti (FI)
- Jednotky: % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max FI_{35}
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 3
- Provedte 3x na tomtéž identickém vzorku.

ZK03 ČSN EN 933-4 [3]

- Charakteristika: Tvarový index (SI)
- Jednotky: % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max SI_{40}
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 3
- Provedte 3x na tomtéž identickém vzorku.

ZK04 ČSN EN 933-8+A1 [4]

- Charakteristika: Ekvivalent písku (SE_4)
- Jednotky: -
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo - G_F 85
- Počet stanovení: 3
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.
- Zkoušku provedte dle ČSN EN 933-8+A1, příloha A.

ZK05 ČSN EN 933-9 [5]

- Charakteristika: Hodnota MB
- Jednotky: g/kg
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo - G_F 85

- Počet stanovení: 3
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.
- Vzorek připravte podle článku 7.3 ČSN EN 933-9.

ZK06 ČSN EN 933-10 [6]

- Charakteristika: Zrnitost fileru
- Jednotky: % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Filer
- Počet stanovení: 3
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.

ZK07 ČSN EN 1097-1 [7]

- Charakteristika: Stanovení odolnosti proti otěru (M_{DE})
- Jednotky: -
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max M_{DE} 20
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 1
- Bude připraven jeden vzorek o hmotnosti nejméně 5 kg, podle čl. 6 ČSN EN 1097-1 [7].

ZK08 ČSN EN 1097-2, kap. 5 [8]

- Charakteristika: Odolnost proti drcení (LA)
- Jednotky: -
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max LA_{30}
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 1
- Laboratoř připraví navážku v souladu s článkem 5.2 ČSN EN 1097-2 [8].

ZK09 ČSN EN 1097-2, kap. 6 [8]

- Charakteristika: Odolnost proti drcení (SZ)
- Jednotky: % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max SZ_{26}
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 1
- Laboratoř připraví navážku v souladu s článkem 6.2 ČSN EN 1097-2 [8].

ZK10 ČSN EN 1097-3 [9]

- Charakteristika: Sypaná hmotnost volně sypaného kameniva a mezerovitost (ρ_b , V)

- Jednotky: Mg/m^3 , %
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo - G_F 85
- Počet stanovení: 3
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.

ZK11 ČSN EN 1097-5 [10]

- Charakteristika: Vlhkost (W)
- Jednotky: % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo - G_F 85
- Počet stanovení: 3
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.

ZK12 ČSN EN 1097-6, kap. 8 [11]

- Charakteristika: Zdánlivá objemová hmotnost zrn a nasákavost (ρ_a , W_{24})
- Jednotky: Mg/m^3 , %
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 3
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.

ZK13 ČSN EN 1097-7 [12]

- Charakteristika: Měrná hmotnost fileru (ρ_f)
- Jednotky: Mg/m^3
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Filer
- Počet stanovení: 1
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.

ZK14 ČSN EN 1097-8 [13]

- Charakteristika: Hodnota ohladitelnosti (PSV)
- Jednotky: -
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo, 10 kg, podíl 8/11 mm
- Počet stanovení: 1
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 4 dílčí navážky.
- Výsledky viz 12.1. e) f) a g)

ZK15 ČSN EN 1367-1 [14]

- Charakteristika: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování (F)
- Jednotky: % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max F₄
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 1
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 3 dílčí navážky.

ZK16 ČSN EN 1367-2 [15]

- Charakteristika: Zkouška síranem hořečnatým (MS)
- Jednotky: % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: max MS₃₅
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 1
- Budou připraveny 2 nepromyté dílčí navážky o hmotnosti 500g v souladu s článkem 8 ČSN EN 1367-2 [15].

ZK17 ČSN EN 1367-3 [16]

- Charakteristika: Ztráta hmotnosti (M₁), Ztráta pevnosti (S_{LA})
- Jednotky: % hmotnosti, % hmotnosti
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 3

ZK18 TP 137 Příloha 1 a 2 [17]

- Charakteristika: Reaktivnost kameniva s alkáliemi
- Jednotky: % délky
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo
- Počet stanovení: 1
- Budou připraveny 2 nepromyté dílčí navážky o hmotnosti 500g v souladu s článkem 8 ČSN EN 1367-2 [15].

ZK19 ČSN 721179, kap. B [18]

- Charakteristika: Reaktivnost kameniva s alkáliemi
- Jednotky: % délky
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Hrubé kamenivo

- Počet stanovení: 1
- Budou připraveny 2 nepromyté dílčí navážky o hmotnosti 500g v souladu s článkem 8 ČSN EN 1367-2 [15].

ZK20 ČSN EN 1744-1+A1, kap. 10.1 [19]

- Charakteristika: Obsah vodou rozpustných síranů v přírodním a umělém kamenivu, SO₃
- Jednotky: %
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo, 10 kg
- Počet stanovení: 2
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 2 dílčí navážky.

ZK21 ČSN EN 1744-1+A1, kap. 11 [19]

- Charakteristika: Obsah celkové síry, S
- Jednotky: %
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo, 10 kg
- Počet stanovení: 2
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 2 dílčí navážky.

ZK22 ČSN EN 1744-1+A1, kap. 12 [19]

- Charakteristika: Obsah síranů rozpustných v kyselině, SO₃
- Jednotky: %
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo, 10 kg
- Počet stanovení: 2
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 2 dílčí navážky.

ZK23 ČSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 [19]

- Charakteristika: Obsah lehkých znečišťujících částí, m_{LPC}
- Jednotky: %
- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo, 10 kg
- Počet stanovení: 2
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 2 dílčí navážky.

ZK24 ČSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1 [19]

- Charakteristika: Potenciální přítomnost humusu (porovnání s roztokem normalizované barvy)
- Jednotky: -

- Specifikace dle ČSN EN 12620 [26]: -
- Zkušební vzorek: Drobné kamenivo, 10 kg
- Počet stanovení: 2
- Bude připraven souhrnný vzorek, z něhož laboratoř připraví 2 dílčí navážky.

ZK25 ČSN EN 1926 [20]

- Charakteristika: Pevnost v prostém tlaku, R
- Jednotky: MPa
- Zkušební vzorek: Krychle (50 ± 5) mm
- Počet stanovení: 10
- Vzorek bez přítomných ploch anisotropie

ZK26 ČSN EN 1936 [21]

- Charakteristika: Otevřená pórovitost a objemová hmotnost
- Jednotky: %, kg/m^3
- Zkušební vzorek: Krychle objemu nejméně 60 ml
- Počet stanovení: 6

ZK27 ČSN EN 12372 [22]

- Charakteristika: Pevnost za ohybu při soustředném zatížení, R_{tf}
- Jednotky: MPa
- Zkušební vzorek: Hranol $50 \times 50 \times 300 (\pm 3)$ mm
- Počet stanovení: 10

ZK28 ČSN EN 13755 [23]

- Charakteristika: Nasákavost vodou za atmosférického tlaku, A_b
- Jednotky: %
- Zkušební vzorek: Krychle (50 ± 5) mm
- Počet stanovení: 6

ZK29 ČSN EN 14231 [24]

- Charakteristika: Odolnost proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla, SRV „suchá“
- Jednotky: %
- Zkušební vzorek: 136×86 mm (76 mm široká kluzná plocha s rozpětím 126 mm)
- Počet stanovení: 6

2.2 Zajištění homogenity a stability

Pracovníci PoZZ a jejich případní dodavatelé jsou si vědomi významu homogenity a stability zkušebních

těles pro výsledky programu zkoušení způsobilosti.

Homogenita a stabilita zkušebních těles je zajištěna:

1. přípravou zkušební navážky z jedné skládky a jednoho odběru, a/nebo
2. kontrolou zkušebních těles před uvolněním účastníkům.

2.3 Pokyny pro eliminaci hlavních zdrojů chyb a rizik

Účastníci PrZZ jsou povinni:

- zacházet s položkami zkoušky způsobilosti stejným způsobem jako s většinou rutinně zkoušených vzorků,
- dodržovat pokyny pracovníka PoZZ, který je za realizaci PrZZ odpovědný, zejména co se týče druhu prováděné zkoušky, počtu stanovení výsledků a načasování zkoušení,
- uvádět nejistotu měření v souladu se svými dokumentovanými postupy, včetně odpovídajícího koeficientu rozšíření. Není-li dáno jinak, použijí účastníci koeficient rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %,
- dodržovat pravidla a zásady etického chování, vyhýbat se nekalým praktikám, které mohou negativně ovlivnit hodnocení programu PT,
- dodržovat zásady BOZP a PO, používat výhradně elektrická zařízení a přístroje s platnou revizí,
- zaslat PoZZ výsledky zkoušení položek zkoušení způsobilosti včetně nejistot měření do stanoveného termínu, který je uveden v části 1.

2.4 Průběh PrZZ

Veškeré další informace, formuláře, záznamy neuvedené v tomto dokumentu jsou aktuálně zveřejňovány na ptprovider.cz.

3 Postupy statistické analýzy experimentu preciznosti

Postupy statistické analýzy, které používá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST, je možné v plném znění nalézt na ptprovider.cz.

4 Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti

PoZZ poskytuje odborný komentář týkající se hodnocení výkonnosti účastníků v závěrečné zprávě a v rámci vzdělávacích kurzů, které pořádá. V závěrečné zprávě je zachována anonymita účastníků PrZZ. Jednotliví účastníci, resp. jejich výsledky zkoušek, zde vystupují pod identifikačním číslem. Nedílnou součástí závěrečné zprávy je osvědčení o účasti v programu mezilaboratorních porovnávacích zkoušek testu způsobilosti, které je pro každého účastníka jedinečné a je zde uvedeno identifikační označení účastníka.

5 Opatření zajišťující důvěrnost

Identita účastníků PrZZ je důvěrná a známá pouze osobám/subjektům zapojeným do PrZZ a se všemi informacemi od účastníků nakládá PoZZ jako s důvěrnými. Účastník se může zřeknout této důvěrnosti za účelem diskuse a vzájemné pomoci až po obdržení výsledků programu zkoušení způsobilosti. PoZZ neposkytuje třetí straně výsledky zkoušení způsobilosti s výhradou pro písemnou žádost regulačního orgánu, která je podána před zahájením PrZZ a se kterou musí vyjádřit písemný souhlas účastníci PoZZ.

6 Související dokumenty

- Příručka kvality PoZZ SZK FAST
- Řízení odvolání a stížností dostupné z www.ptprovider.cz [25]
- MPA 20 – 01 – . . . k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky.

Odkazy

- [1] ČSN EN 933-1. *Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor*. 2012.
- [2] ČSN EN 933-3. *Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti*. 2012.
- [3] ČSN EN 933-4. *Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index*. 2008.
- [4] ČSN EN 933-8. *Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku*. 2016.
- [5] ČSN EN 933-9. *Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří*. 2022.
- [6] ČSN EN 933-10. *Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)*. 2010.
- [7] ČSN EN 1097-1. *Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)*. 2024.
- [8] ČSN EN 1097-2. *Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení*. 2021.
- [9] ČSN EN 1097-3. *Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypané hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva*. 1999.
- [10] ČSN EN 1097-5. *Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně*. 2008.
- [11] ČSN EN 1097-6. *Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti*. 2023.
- [12] ČSN EN 1097-7. *Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška*. 2008.
- [13] ČSN EN 1097-8. *Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti*. 2021.

- [14] ČSN EN 1367-1. *Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování*. 2007.
- [15] ČSN EN 1367-2. *Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým*. 2010.
- [16] ČSN EN 1367-3. *Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič*. 2001.
- [17] TP 137. *Příloha 1 a 2 – Reaktivnost kameniva s alkáliemi*.
- [18] ČSN 721179. *Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi*. 2004.
- [19] ČSN EN 1744-1+A1. *Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor*. 2013.
- [20] ČSN EN 1926. *Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku*. 2007.
- [21] ČSN EN 1936. *Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti*. 2007.
- [22] ČSN EN 12372. *Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení*. 2022.
- [23] ČSN EN 13755. *Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku*. 2009.
- [24] ČSN EN 14231. *Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla*. 2003.
- [25] *Řízení odvolání a stížností dostupné z www.ptprovider.cz*.
- [26] ČSN EN 12620. *Kamenivo do betonu*. 2014.